



FICHE TECHNIQUE KERANATURE

Description de l'article : **KERANATURE MB-MOLDBLEND**

Caractéristiques	Méthode	Spécifications
Point de fusion, °C	ASTM D87	52 - 58
Pourcentage d'huile, %	ASTM D721	0.75 max
Pénétration à 25°C, 1/10 mm	ASTM D1321	20 max
Viscosité à 100°C, CST		2.5 - 4.5
Couleur Saybolt		+28 min

Les valeurs énumérées dans cette fiche d'analyse proviennent de notre contrôle qualité.

Ces informations ne représentent que les caractéristiques générales du produit et ne doivent pas être interprétées comme représentant des garanties expresses concernant le produit.

Ils ne dispensent pas le client d'une inspection des matériaux entrants et d'essais pour une application spécifique. Les valeurs indiquées se réfèrent au jour de leur détermination. Ce document est valable sans signature.

Active

Distribution

Company

Phone : + 33 (0) 4 75 54 35 05

Courriel : contact@adc-solution.com

SIREN : 432 961 134 SIRET : 432 961 134 00041

40 Impasse des Joncs D 126 route d'Allan 26780 Malataverne

ADC France au Capital de 163 200 Euros – RCS 432 961 134 VALENCE – T.V.A. FR 64 432 961 134